

(別紙)

粒度分布測定結果一覧表

試料 粒径	甲5分析	甲12分析	甲22等分析					
	被告製品	被告製品	根本粘土		スーパーソイル		いわき粘土	
			乙10分 析に供さ れたもの	甲22等 分析のため に採取 されたもの	乙10分 析に供さ れたもの	甲22等 分析のため に採取 されたもの	乙10分 析に供さ れたもの	甲22等 分析のため に採取 されたもの
2 $\mu$ m未満	31%	28%	25%	23%	9%	6%	26%	25%
2~5 $\mu$ m	7%	7%	4%	5%	3%	3%	10%	8%
5~10 $\mu$ m	7%	11%	4%	6%	7%	3%	10%	8%
10~20 $\mu$ m	7%	9%	3%	5%	9%	7%	11%	10%
20~50 $\mu$ m	12%	14%	7%	5%	15%	18%	17%	18%
50~75 $\mu$ m	6%	6%	5%	4%	11%	11%	9%	10%
75~150 $\mu$ m	14%	14%	9%	9%	30%	36%	14%	17%
150~500 $\mu$ m	9%	7%	20%	20%	15%	15%	3%	4%
500~850 $\mu$ m	2%	2%	9%	10%	1%	1%	0%	0%
850 $\mu$ m以上	5%	2%	14%	13%	0%	0%	0%	0%