

(別紙)

被告製品 1 の特徴部分の構成

- 1-a Cr を 5 ～ 9 m o l % , P t を 9 ～ 1 3 m o l % , 残余が C o である合金からなる焼結体の磁気記録メディア用酸化物入りスパッタリングターゲットであって,
- 1-b このターゲットの組織が
 - 1-b (1) ターゲットの組織が金属素地 (a) と,
 - 1-b (2) 前記金属素地 (a) の中に, C o を 9 0 w t % 以上含有する球形の相 (b) を有し, 直径が 3 0 ～ 1 5 0 μ m であって, 長径と短径の差が 0 ～ 5 0 % であり, ターゲットの全体積又は前記ターゲットのエロージョン面の面積の 2 0 % 以上有し,
 - 1-b (3) 前記球形の相 (b) は, 研磨面を顕微鏡で観察したときに前記金属素地 (a) で囲まれている
- 1-c ことを特徴とする焼結体の磁気記録メディア用酸化物入りスパッタリングターゲット。