

### ソルダーコートLLS227 $\alpha$ 分析結果

構成成分	Cu %	Pb %	Ag %	Sb %	Bi %	Zn %	Fe %	Al %	As %	Cd %	Ni %	Ge %	Sn %
成分比率	0.698	0.006	0.084	0.013	0.016	<0.001	0.006	<0.001	0.001	<0.001	0.0703	0.0070	残部
(参考) JIS Z 3282:2006 不可避不純物	0.05	0.10	0.10	0.10	0.06~ 0.10	0.001	0.02	0.001	0.03	0.002	0.01	---	